Ausschreibungsgrundlagen für Asphaltmischgut (Deckschichten)

für den Einbau als Schicht in gleichmäßiger Dicke auf neu hergestellter oder feingefräster Unterlage

Mischgutart	Belastungsklasse	Mischgutsorte	Einbaudicken min	Einbaudicken max	Resultierendes Bindemittel	max. Zugabe von Asphaltgranulat	Grobe Gesteinskörnungen: Kategorie SZ/LA	Grobe Gesteinskörnungen: Kategorie PSV	Grobe Gesteinskörnungen: Bruchflächigkeit	Grobe Gesteinskörnungen: Gesteinsart	Feine Gesteinskörnungen	Füller	Sonstiges		Abstreusplitte
Asphaltbeton	Bk10	AC 11 D S	4,0	4,5	[25/55-55 A // PmB 25/45 VL]	20 M.-%	SZ_{18} / LA_{20}	$PSV_{angegeben}48$	$C_{90/1}$	Kein Kalkstein!	Kein Kalkstein!	Kalksteinfüller! (Kategorie CC70) Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas!	Asphaltmischgutzuführung mit Beschicker (außer bei Rad- und Gehwegen)	*Wegen PmB kein Haftverbesserer erforderlich*	(Separate OZ 813 961) Leicht bituminierte Gesteinskörnung 1/3 mm, Menge: 0,5 - 1,0 kg/m²
	Bk3,2	AC 8 D S	3,5	4,0											
	Bk1,8 und Bk1,0	AC 11 D N	3,5	4,5	[50/70 // 50/80 VL]		SZ_{22} / LA_{25}	$PSV_{angegeben}42$						Bei sauren Gesteinen Zugabe von 1,5 M.-% Kalkhydrat als Haftverbesserer	
	Bk0,3 und Rad- und Gehwege	AC 8 D N	3,0	4,0	[70/100 // 50/80 VL]										
	in Kreisverkehren, bei Ästen planfreier Knotenpunkte und Busverkehrsflächen	AC 11 D SP	4,0	5,0	[10/40-65 A // PmB 10/25 VL]		SZ_{18} / LA_{20}	$PSV_{angegeben}51$	$C_{90/1}$						
Vorgabe aus:	ZTV Asphalt Teil 1, Tabelle 1		ZTV Asphalt Teil 1, Tabelle 11		ZTV Asphalt Teil 1, Tabelle 2	BB Ziffer 7.6 zu Abschnitt 2.3.1 der ZTV Asphalt Teil 1	TL Asphalt, Tabelle 7 und 8			BB Ziffer 7.6 zu Abschnitt 2.1 der ZTV Asphalt Teil 1			ZTV Asphalt Abschnitt 3.1	BB Ziffer 7.6 zu Abschnitt 2.3.1 der ZTV Asphalt Teil 1	ZTV Asphalt Teil 1, Abschnitt 3.7
Splittmastixasphalt	Bk100 und Bk32	SMA 11 D S	4,0	4,5	[25/55-55 A // PmB 25/45 VL]	0 M.-%	SZ_{18} / LA_{20}	$PSV_{angegeben}51$	$C_{100/0}$	Kein Kalkstein!	Kein Kalkstein!	Kalksteinfüller! (Kategorie CC70) Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas!	Asphaltmischgutzuführung mit Beschicker	*Wegen PmB kein Haftverbesserer erforderlich*	(Separate OZ 813 961) Leicht bituminierte Gesteinskörnung 1/3 mm, Menge: 0,5 - 1,0 kg/m²
	Bk10	SMA 8 D S	3,5	4,0											
Vorgabe aus:	ZTV Asphalt Teil 1, Tabelle 1		ZTV Asphalt Teil 1, Tabelle 13		ZTV Asphalt Teil 1, Tabelle 2	ZTV Asphalt Teil 1, Abschnitt 3.9	TL Asphalt, Tabelle 10			BB Ziffer 7.6 zu Abschnitt 2.1 der ZTV Asphalt Teil 1			ZTV Asphalt Abschnitt 3.1	BB Ziffer 7.6 zu Abschnitt 2.3.1 der ZTV Asphalt Teil 1	ZTV Asphalt Teil 1, Abschnitt 3.9
Gussasphalt	Bk32 bis Bk3,2	MA 11 S	3,5	4,0	15/25 VH/VL	Zugabe grundsätzlich zugelassen	SZ_{18} / LA_{20}	$PSV_{angegeben}48$	$C_{90/1}$	Kein Kalkstein!	Kein Kalkstein!	Kalksteinfüller! (Kategorie CC70)			(Separate OZ 813 649) **Verfahren A** gemäß ZTV Asphalt Teil 1
	Randstreifen und Rinnen	MA 8 N	2,5	3,5	25/35 VH/VL		SZ_{22} / LA_{25}	$PSV_{angegeben}42$							(Separate OZ 813 649) **Verfahren C** gemäß ZTV Asphalt Teil 1 (nur bei Rinnen)
Vorgabe aus:	ZTV Asphalt Teil 1, Tabelle 1		ZTV Asphalt Teil 1, Tabelle 16		ZTV Asphalt Teil 1, Tabelle 2		TL Asphalt, Tabelle 12			BB Ziffer 7.6 zu Abschnitt 2.1 der ZTV Asphalt Teil 1					ZTV Asphalt Teil 1, Abschnitt 3.11.5

Angabe in Leistungsposition erforderlich.

Angabe in Leistungsposition sinnvoll, da für die Kalkulation wesentlich.

Angabe in Leistungsposition nicht erforderlich, da in TL bzw. ZTV geregelt.

Wiederholung in Leistungsposition nicht erforderlich, da im Bauvertrag (BB) geregelt.